

Baumit MosaikTop

Мозаичная штукатурка

Продукт	Готовая к применению, тонкослойная штукатурка на полимерном связующем.
Состав	Акриловое связующее, цветной кварцевый песок, добавки, вода
Свойства	Водоотталкивающая, атмосферостойкая, достаточно паропроницаемая, моющаяся, устойчивая к механическим воздействиям, легкая в работе.
Применение	Водоотталкивающая, прочная штукатурка с цветным кварцевым песком для внутренних (лестничные клетки) и наружных работ. Используется преимущественно на цоколе.
Технические данные	Зернистость: ~ 2 мм Содержание твердых частиц: ~ 80 % Наполнитель: окрашенный кварцевый песок Коэффициент сопротивления паропроницанию μ : ~110-140 Расход материала (на всю поверхность): ~ 5,5 кг / м ² Цвет: в соответствии с картой Life Baumit
Классификация в соответствии с законом о нормах содержания вредных веществ	Детализированную классификацию согласно закону о содержании вредных веществ вы можете посмотреть в сертификате безопасности (согласно ст. 31 и приложению II постановления № 1907/2006 Европарламента и Евросовета от 18.12.2006) по ссылке www.baumit.com или запросив сертификат безопасности у производителя.
Хранение	Срок хранения 12 месяцев в сухом прохладном помещении, в закрытом виде. Замораживанию не подлежит.
Контроль качества	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях
Форма поставки	Ведро 25 кг
Основание	Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без высолов, впитывающим, немелящим, неосыпающимся, прочным. Рекомендуется наносить на: <ul style="list-style-type: none">• известково-цементные и цементные штукатурки;• бетон и другие минеральные основания;• известково-гипсовые и гипсовые штукатурки; Допускается наносить на: <ul style="list-style-type: none">• комплексные системы теплоизоляции в цокольной зоне (согласно инструкции); Не подходит для нанесения на: <ul style="list-style-type: none">• известковые штукатурки• теплоизоляционные штукатурки
Указания по подготовке к нанесению	Подготовка поверхности (основания): <ul style="list-style-type: none">• мелящие, т.е. легко осыпающиеся основания укрепить (при помощи Baumit TiefenGrund, выдержка минимум 12 часов)

- спекшиеся пленки удалить механически;
- следы масла для опалубки на бетоне очистить горячим паром или специальным растворителем;
- загрязненные поверхности очистить;
- заплесневелые поверхности обработать специальным средством (например, Baumit SanierLösung);
- плохо держащуюся, обветшалую краску удалить механически;
- дефектные участки, т.е. подверженные риску, выровнять с помощью шпаклевочной массы (например, Baumit StarContact) и при необходимости проармировать стеклотканной сеткой.

Все вышеуказанные основания необходимо предварительно обработать Baumit UniPrimer (Время сушки грунтовки не менее 24 часов).

Нанесение

Перед применением мозаичную штукатурку необходимо тщательно перемешать с помощью тихоходной мешалки. Мозаичная штукатурка наносится шпателем из нержавеющей стали слоем толщиной в величину зерна, стыковать «влажное на влажное», без пробелов, в одном направлении.

Не смешивать с другими средствами нанесения. Наносить равномерно без перерывов.

Последовательность нанесения слоев:

-1 слой Универсальной грунтовки **Baumit UniPrimer / Baumit GranoporColor** (на всю поверхность!);

-1 слой мозаичной штукатурки **MosaikTop**

Из-за отличий цветного песка, используемого из разных поставок, возможно появление различий в цвете. Мы рекомендуем использовать материал из одной поставки или смешивать материал из разных поставок перед началом работы.

Чтобы гарантировать абсолютную чистоту цвета мы рекомендуем использовать краску Baumit GranoporColor, соответствующую номеру мозаичной штукатурки:

Mosaik Top	Цвет Baumit Life
M 330/ M 331/ M 332	0892
M 311	0572
M 323	1032
M 314	0332

Общие указания

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть не ниже +5°C.

Защищать фасад от попадания прямых солнечных лучей, дождя или сильного ветра (например, при помощи защитной сетки). При высыхании белесость свеженанесенной мозаичной штукатурки исчезает.

Высокая влажность воздуха и / или низкие температуры (например, поздней осенью) могут существенно увеличить время сушки.

Под влиянием влажности «белизна» может проявиться спустя некоторое время.

Следует избегать воздействия влажности на основание (защитные стены и ограждения, карнизы и проч.). Baumit Mosaik Top не пригоден для отделки горизонтальных поверхностей.

При работе с Baumit Mosaik Top необходимо защищать материал от влажности при помощи соответствующей изоляции.

Меры предосторожности:

Защищать глаза и кожу, а также закрывать поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Обрызг промывать большим кол-вом воды сразу после использования. Не ждать высыхания и затвердевания.

Инструмент и штукатурную машину помыть сразу после использования.